



江苏太极实业新材料有限公司

江苏太极 2019 年 4-12 月弹性纬纱投标书

致：江苏太极实业新材料有限公司

根据贵方《2019 年 4-12 月弹性纬纱招标规则及须知》，签字代表_____正式代表投标人_____就本次原辅料招标，以本公司名义处理一切与之有关事务。

据此，签字代表同意如下：

- (1) 根据已收到的贵方的招标文件，我公司经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标。
- (2) 我公司接受贵方招标文件的全部内容，弹力纬纱投标保证金为 20 万元。
- (3) 我公司提交资料：①投标公司资质材料 ②投标书 ③产品成本构成表
④保证金承诺书 ⑤廉洁从业责任书

投标一览表

本表中标的物进行季度招标（2019 年 4 月 1 日-2019 年 12 月 31 日），具体数量以月度采购订单数量为准。

供货名称	规格型号	单位	需求量（吨）	投标价（元/吨）
弹性纬纱	普通 22S	吨	135	
弹性纬纱	高强 20S	吨	24	
弹性纬纱	超高强 20S	吨	1.5	

投标人授权代表签字：

投标人公司名称：

投标单位公章：

联系电话：

签署日期：



江苏太极实业新材料有限公司

文件名称	锦纶 66 包芯纱(弹力纬纱)验收标准	文件编号	TJQC/C-技-7
版次号	A/1	页数/总页数	1/1 04

1. 范围

本标准适用于本公司使用的锦纶 66 包芯纱（弹力纬纱）的采样和试验。

2. 要求

序号	等级指标 项目	规格	22s (243D) (普通)	20.0s (268D) (高强)	20.0s (268D) (超高强)	18.0s (300D) (普通)
		合格品	合格品	合格品	合格品	合格品
1	线密度 (dtex)	270.0 ± 15.0	300.0 ± 15.0	300.0 ± 15.0	330.0 ± 15.0	
2	断裂强力 (cN)	≥ 250.0	≥ 340.0	≥ 400.0	≥ 250.0	
3	断裂强力变异系数 (%)	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	
4	断裂伸长率 (%)	≥ 220.0	≥ 220.0	≥ 220.0	≥ 220.0	
5	断裂伸长率变异系数 (%)	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	≤ 10.00	
6	烘后断裂强力 (cN)	≥ 220.0	≥ 310.0	≥ 350.0	≥ 220.0	
7	烘后断裂伸长率 (%) (240°C, 4min)	平均 ≥ 160.0 最低 ≥ 100.0				
8	外观	色泽均匀, 成形良好, 无油污、毛羽、结头等疵点				

注：第1项～第8项为定等指标，一项不符即降等不合格

附件一

文件档案

文件名称	锦纶 66 包芯纱（弹力纬纱）验收标准	文件编号	TJQC/C-技-7	版次号	A/1
编制人	潘冬俊	审核人	华润稼	审批人	许其军
编制部门	技术开发部	编制日期	2017. 9. 13	生效日期	2017. 9. 13

体系类别	<input checked="" type="checkbox"/> 质量体系 <input type="checkbox"/> 环境体系 <input type="checkbox"/> 职业健康安全体系
过程类别	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客导向过程 <input type="checkbox"/> 管理过程 <input type="checkbox"/> 支持过程

更改历史记录